


COREVO K

LASTRA IN POLISTIRENE ESTRUSO
[XPS - SENZA HCFC - SENZA
HFC]



COREVO K è una lastra per l'isolamento termico in polistirene espanso estruso di colore nero, senza pelle di estrusione, senza **CFC** o **HCFC** e con i 4 bordi dritti.


Le lastre dichiarano valori di resistenza alla compressione da 250 kPa.

Hanno una larghezza da 900 mm a 1.025 mm, lunghezza 3.055 mm e spessori disponibili da 6 mm a 65 mm.

COREVO K è classificato al fuoco **EUROCLASSE E** secondo la normativa europea **EN 13501-1**.

APPLICAZIONI CON COREVO K: Pannelli sandwich, furgonature isoterme, applicazioni grafiche, coibentazione di porte civili e industriali, vengono integrati nei sistemi per la costruzione finita dei vani porta finestra, isolamento dei ponti termici

PROPRIETÀ	NORMA	UNITÀ DI MISURA	VALORI
Spessori	EN 29466:2022	mm	6 ÷ 65
Tolleranza spessore Spessori da 6 mm a 65 mm	EN 29466:2022 EN 13164	mm	± 0,5
Lunghezza	EN 29465:2022	mm	3.055
Larghezza	EN 29465:2022	mm	900 ÷ 1.025
Tolleranza lunghezza (l) Tolleranza larghezza (b)	EN 13164	mm	l o b ≤ 1.500: +/- 8 l o b > 1.500: +/- 10
Tolleranza ortogonalità (Sb)	EN 824:2013 EN 13164	mm/m	1,5
Tolleranza planarità (Smax)	EN 29468:2022 EN 13164	mm/m	2
Tolleranza rettilineità sul bordo lungo		mm/m	1,5
Densità		kg/m ³	33 +/- 10%
Calore specifico		J/kgK	1.450
Coefficiente di dilatazione termici lineare		mm/mK	0,07
Profilo delle lastre	Bordo dritto squadrato		
Finitura delle superfici	Ruvide senza pelle con o senza grooves		
Tolleranze grooves	Passo 40 mm	Larghezza 2 mm (-0/+1)	Profondità 3 mm (-0/+1)



PROPRIETÀ	NORMA	UNITÀ DI MISURA	VALORI	
Conducibilità termica dichiarata (λ_D)			λ_D	R_D
Resistenza termica dichiarata (R_D)				
Spessori 6 ÷ 64 mm	EN 13164 EN 12667	λ_D : W/mK - R_D : m ² K/W	0,033	
Spessore 65 mm	EN 13164 EN 12667	λ_D : W/mK - R_D : m ² K/W	0,033	1,95
Calcolo R_D per spessori Intermedi: spessore [m] / λ_D [W/mK]				
Resistenza alla compressione al 10% di deformazione per carico o rottura (kPa)				
Spessori 6 ÷ 65 mm	EN 29469:2022	kPa	≥ 250	
Modulo elastico a compressione	EN 29469:2022	kPa	10 000	
Modulo elastico a trazione	EN 1607:2014	kPa	5 000	
Resistenza a taglio	EN 12090:2013	kPa	≥ 260	
Modulo elastico a taglio	EN 12090:2013	kPa	2 700	
Trazione perpendicolare alle facce	EN 1607:2014	kPa	≥ 200 – TR200	
Stabilità dimensionale a 70 °C e 90% UR. Cambiamenti nello spessore, lunghezza e larghezza	EN 1604:2013	%	≤ 5 – DS(70,90)	
Comportamento alla deformazione. Cond. prova 70 °C, 168 ore, 40 kPa	EN 1605:2013	%	≤ 5 – DLT(2)5	
Assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni)	EN 16535:2019	Vol %	≤ 0,7 – WL(T)0,7	
Assorbimento d'acqua per diffusione (28 giorni)	EN 16536:2019	Vol %	≤ 3% – WD(V)3 sp.< 60 ≤ 2% – WD(V)2 sp. 60 ≤ 1% – WD(V)1 sp.> 60	
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ)	EN 12086:2013		MU 80	
Comportamento al gelo (alternanza gelo - disgelo) dopo assorbimento d'acqua per diffusione a lungo termine Spessori < 60 mm	EN 12091:2013	Vol %	≤ 2 – FTCD1	
Comportamento al gelo (alternanza gelo - disgelo) dopo assorbimento d'acqua per diffusione a lungo termine Spessori ≥ 60 mm	EN 12091:2013	Vol %	≤ 1 – FTCD2	
Reazione al fuoco	EN 13501-1	Euroclasse	E	
Temperatura limite di utilizzo		°C	+ 75	
Media celle chiuse		%	> 96	
VOC (Composti Organici Volatili)	EN 16516 ISO 16000	Class/Protocol	A+, Leed, Well, Bream	